

许昌市质量技术监督检验测试中心

工艺陶瓷及日用陶瓷产品质量检验细则

JXZ 01 15-2021

1. 范围

本细则适用于 2021 年度下半年许昌市市场监督管理局下达的监督抽查任务，抽查产品为工艺钧瓷及日用陶瓷（日用瓷器、日用精陶器、日用钧瓷）产品。

2. 检验依据

GB/T 23403-2009 地理标志产品 钧瓷

GB/T 3532-2009 日用瓷器

GB/T 10815-2002 日用精陶器

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

3. 抽样

3.1 抽样方法

监督抽查的样品必须是由出厂检验合格的批中随机抽取。

3.2 抽样基数

在生产领域抽样时，同型号规格的产品作为一批，抽样基数够抽检需要即可。

3.3 抽样数量

3.3.1 工艺钧瓷：每个企业至少抽取一个规格样品，抽取样品应为同一型号规格、同一批次的样品。同一个企业最多可抽取不同造型或用途的两种样品。抽取样品的数量为抽 2 件备 1 件。如果能提供同批次的样品底部碎片，则可以抽 1 件备 1 件。

3.3.2 日用钧瓷、日用瓷器、日用精陶器：抽取样品应为同一型号规格、同一批次的样品。同一个企业最多可抽取不同造型或用途的两种样品。钧瓷餐具产品抽取样品的数量为抽 12 件备 5 件，如果能提供同批次的样品底部碎片，则可以抽 10 件备 5 件；其他陶瓷产品抽取样品的数量为抽 16 件备 10 件。

3.4 抽样单

应按照有关规定填写抽样单，并记录样品等级或规格及被检查企业相关信息。

4. 检验项目及重要程度分类

序号	检验项目	依据标准
1	感官要求	GB/T 23403-2009
2	陈设品外观艺术效果	GB/T 23403-2009
3	外观缺陷与质量等级	GB/T 23403-2009
4	吸水率	GB/T 23403-2009、GB/T 10815-2002、GB/T 3532-2009
5	铅溶出量	GB/T 23403-2009、GB/T 10815-2002、GB/T 3532-2009
6	镉溶出量	GB/T 23403-2009、GB/T 10815-2002、GB/T 3532-2009
7	热稳定性	GB/T 23403-2009 、GB/T 10815-2002
8	抗热震性	GB/T 3532-2009

5. 判定原则

工艺陶瓷检验 1~3 项，日用钧瓷检验 4~7 项，日用陶瓷检验 4~6、8 项，日用精陶器检验 4~7 项。经检验，检验项目全部合格，判定为被检查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被检查产品不合格。

6. 异议处理复检

对不合格项目复检时，可以在原样上进行，应采用原样检验，不可以在原样上进行的，可采用备样检验；当复检结果不合格，维持原检验结果不变；当复检结果合格，以复检结果为准，复检结论为最终结论。

本细则由许昌市质量技术监督检验测试中心提出。

本细则由国家陶瓷产品质量监督检验中心（河南）起草。